

## 透明遮熱フィルム

適合品  
**JIS**  
規格

水を使って  
貼ります。  
貼り方動画→



ガラス本来の風合いを変えずに省エネ効果を実現！

### 透明遮熱フィルム〈特長〉

**遮熱効果** 透明なのに、日光の熱を吸収し、冷房効果アップ！

**地震対策** ガラスが割れても飛び散らない！（飛散防止効果）

**UVカット** 有害なUV（紫外線）を99%カット  
※紫外線カット率は測定値であり、保証値ではありません。

**スリキズ** スリキズに強い！  
キズがつきにくく、窓拭きなどでのお手入れも安心

**クリアー** 透明度が高いので、施工後も違和感がありません

**透明ガラス用** 網入りガラス・複層ガラスにも貼れる！

### ハードコート仕様

未加工品

当製品

擦るとキズが  
つきやすい

スリキズ防止処理を  
したフィルム

### UVカット99%以上

→フィルムを貼った場合




←フィルムを貼っていない場合

紫外線による色褪せ防止に役立ちます


### 透明遮熱フィルムを貼った時の窓ガラスの省エネ効果

### ガラスに貼るだけで 夏の冷房効率アップ！

※数値は実測値で保証値ではありません。  
※ガラス全面にフィルムを貼った場合の数値です。  
※フィルムが熱を吸収するのでガラス自体は熱くなります。



3mm透明板ガラスで試験



|           | 可視光線<br>透過率(%) | 紫外線<br>透過率(%) | 日 射    |        |        | 遮蔽係数 | 熱貫流率<br>W/m <sup>2</sup> ·K |
|-----------|----------------|---------------|--------|--------|--------|------|-----------------------------|
|           |                |               | 反射率(%) | 吸収率(%) | 透過率(%) |      |                             |
| 透明遮熱IR-05 | 86             | <1            | 8      | 18     | 74     | 0.89 | 6.00                        |
| 3mm透明板ガラス | 90             | 51            | 8      | 6      | 86     | 1.00 | 6.00                        |

### 透明遮熱フィルム〈規格〉

| 品 番    | サイズ (cm) | JAN コード       |
|--------|----------|---------------|
| IR05L  | 92 × 200 | 4978832061178 |
| IR05M  | 92 × 100 | 4978832062175 |
| IR05S  | 46 × 90  | 4978832065176 |
| IR05RW | 92 × 20m | 4978832063172 |

### 品質表示（耐熱温度80℃）

- ・ハードコート  
（スリキズ防止処理）
- ・ポリエステル50 $\mu$
- ・粘着剤  
（アクリル系）
- ・保護フィルム

### 貼ることができる面（屋内貼り用）

| 屋内<br>貼り<br>用 | 透明<br>板ガラス | くもり<br>ガラス | 凹凸ガラス<br>網入り | 凹凸ガラス<br>網なし | 複層<br>ガラス | LOW-E<br>ガラス |
|---------------|------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
|               | ○          | ○          | ○            | ○            | ○         | ○            |

※ガラス以外には貼らないでください。  
※貼る面が三次曲面や凹凸・ザラザラ面、  
また屋外での使用は避けてください。  
※ガラスにヒビが入る場合がありますので  
熱線反射ガラス・熱線吸収ガラスなどの  
特殊なガラスには、お貼りにならないで  
ください。



リンテックコマース株式会社

（制作日00000000）（更新日20260401）

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F  
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>